

Kronenprofile Allgemein

Produktinformationsmuster

1. Beschreibung

- (APTK) Äthylen – Propylen - Terpolymere
- rundum geschlossene Außenhaut
- Standard: einseitig selbstklebend als Montagehilfe

2. Beständigkeit

- chemische Resistenz → sehr gut
- Ölbeständigkeit → bescheiden
- Beständigkeit gegen Benzin → bescheiden
- Beständigkeit gegen Lösungsmittel → befriedigend
- Ozonbeständigkeit → ausgezeichnet
- Witterungsbeständigkeit → ausgezeichnet
- Gasundurchlässigkeit → befriedigend
- Beständigkeit gegen bleibende Verformung → gut
- Bindungskraft an Metall → befriedigend
- Bindungskraft für Textilien → befriedigend

3. Merkmale

Farbe (Standard)	schwarz
Dichte	ca. 0,35 – 0,45 g/cm ³
Maßtoleranzen für Gummi, TPE Profile nach ISO 3302-1	Klasse E3
Shorehärte	15°A (± 5°)
Temperaturbeständigkeit	ca. – 40°C bis + 100°C
Zugfestigkeit	6 – 13 N/mm ²
Rückprallelastizität bei 20°C	gut

Dies ist nur ein Muster! Das Originaldatenblatt wird Ihnen bei Bestellung bereitgestellt.

Rexio GmbH & Co KG
Lindenallee 28a
D-24784 Westerrönfeld



Phone: +49 4331/148088-0
Fax: +49 4331/14808829
E-Mail: info@rexio.de
Internet: www.rexio.de