EPDM Vollmaterial Rundschnur

Produktinformation (Beispiel)

1. Beschreibung

- EPDM (Ethyl-Propylen-Dien-Monomer)

2. Beständigkeit

- Beständigkeit gegen Bewitterung → sehr gut
- Beständigkeit gegen UV und Ozon → sehr gut
- Beständigkeit gegen Alterung → sehr gut
- Beständigkeit gegen Feuer → unbefriedigend
- Beständigkeit gegen tierische Öle → befriedigend
- Beständigkeit gegen pflanzliche Öle → befriedigend
- Beständigkeit gegen Ketone → gut
- Beständigkeit gegen Säuren → befriedigend
- Beständigkeit gegen Laugen → gut

3. Merkmale

Farbe (Standard)	schwarz
Dichte DIN ISO 7619-1	ca. 0,45 g/cm³
Maßtoleranzen für Gummi, TPE Profile nach ISO 3302-1	Klasse E2
Shorehärte DIN EN ISO 1183-1	60° ± 5° Shore A
Temperaturbeständigkeit	ca. – 35°C bis + 120°C
Zugfestigkeit *DIN 53504*	min. 10,00 MPa
Bruchdehnung *DIN 53504*	min. 250,00%
Weiterreißwiderstand *DIN ISO 34-1 C*	min. 25,00 KN/m
Druckverformungsrest *DIN ISO 815* *25% bei 100°C für 22h*	max. 20,00%

MUSTER

Rexio GmbH & Co KG
Lindenallee 28 a
D-24784 Westerrönfeld

Phone: +49 4331/148088-0
Fax: +49 4331/14808829

E-Mail: post@rexio.de
Internet: www.rexio.de

D-U-N-S® Nummer:341056832

USt.-IdNr. DE 260 821 300
St.Nr. 28 286 10851
Handelsregisternummer
AG Kiel HRA 6287 KI

Geschäftsführer:
Christopher Böhm

Förde Sparkasse
IBAN: DE44 2105 0170 1003 0771 44
BIC: NOLADE21KIE

Bayrische Hypo- u. Vereinsbank AG
IBAN: DE28 2003 0000 0636 7266 30
BIC: HYVEDEMM300