EPDM Zellkautschuk Vierkantprofil selbstklebend

Produktinformation (Beispiel)

1. Beschreibung

- EPDM (Ethyl-Propylen-Dien-Kautschuk)
- geschlossene Zellstruktur
- Standard: einseitig selbstklebend ausgerüstet auf der Breitseite als Montagehilfe

2. Beständigkeit

- Beständigkeit gegen UV und Witterung → hervorragend
- Beständigkeit gegen Ozon → gut
- Beständigkeit gegen Öle und Fette → schlecht
- Beständigkeit gegen Säuren → gut

3. Merkmale

Farbe (Standard)	schwarz
Dichte	130 ± 20 kg/m³
Maßtoleranzen DIN 7715 Teil 5	P3
Bruchdehnung ISO 1798-97	≥ 180%
Temperaturbeständigkeit	ca. – 40°C bis + 70°C kurzzeitig bis + 100°C
Bruchwiderstand ISO 1798-97	≥ 500 kPa
Reißfestigkeit ASTM D 624	0,43 kN/m
Druckverformung bei 50%, 22h, 70°C	< 20%
Wasseraufnahme ASTM D 1056-00	< 5%
Vernetzungsart	peroxydisch

MUSTER

Rexio GmbH & Co KG
Lindenallee 28 a
D-24784 Westerrönfeld

Phone: +49 4331/148088-0
Fax: +49 4331/14808829

E-Mail: post@rexio.de
Internet: www.rexio.de

D-U-N-S® Nummer:341056832

USt.-IdNr. DE 260 821 300
St.Nr. 28 286 10851
Handelsregisternummer
AG Kiel HRA 6287 KI

Geschäftsführer:
Christopher Böhm

Förde Sparkasse
IBAN: DE44 2105 0170 1003 0771 44
BIC: NOLADE21KIE

Bayrische Hypo- u. Vereinsbank AG
IBAN: DE28 2003 0000 0636 7266 30
BIC: HYVEDEMM300

4. Merkmale (Klebeband)

Produktbeschreibung	Doppelseitiges Klebeband
Produktstruktur	unterstützendes Gittergelege aus PES/PVA
Abdeckband	Abziehbares Papier, gelb, 90 g/m²
Gewicht	70 g/m²
Temperaturbeständigkeit	ca. – 40°C bis + 90°C
Stärke	0,08 mm
Klebekraft	min 18N / 25mm bei einem Kontakt von 1h

MUSTER

Rexio GmbH & Co KG
Lindenallee 28 a
D-24784 Westerrönfeld

Phone: +49 4331/148088-0
Fax: +49 4331/14808829

E-Mail: post@rexio.de
Internet: www.rexio.de

D-U-N-S® Nummer:341056832

USt.-IdNr. DE 260 821 300
St.Nr. 28 286 10851
Handelsregisternummer
AG Kiel HRA 6287 KI

Geschäftsführer:
Christopher Böhm

Förde Sparkasse
IBAN: DE44 2105 0170 1003 0771 44
BIC: NOLADE21KIE

Bayrische Hypo- u. Vereinsbank AG
IBAN: DE28 2003 0000 0636 7266 30
BIC: HYVEDEMM300