TPE Vollmaterial Vierkantprofil

Produktinformation (Beispiel)

1. Beschreibung

- ein- oder beidseitige Selbstklebung möglich
- Beschriftung möglich
- frei konfigurierbar
- PP und PE enthalten

2. Beständigkeit

- brennbar
- Beständigkeit gegen Öle und Fette: tierische bedingt, mineralische mäßig
- sehr hohe Hitze- und Kältebeständigkeit
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterung, Alterung, Ozon und UV
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Basen, Kethone und Alkohole
- sehr gute Beständigkeit pflanzliche Öle und Fette
- geringe bis sehr gute Kraftstoffbeständigkeit

3. Merkmale

Farbe (Standard)	schwarz
Basismaterial	TPS - SEBS
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Shorehärte *ISO 868*	20° ± 3° Shore A
Spezifisches Gewicht *DIN EN ISO 1183-1 (A)*	1,18 g/cm³
Zugfestigkeit *DIN 53504 (S2-cross)*	2,8 MPa
Reißdehnung *DIN 53504 (S2-cross)*	830%
Druckverformungsrest *DIN EN ISO 815*	11% bei 23°C für 72h 29% bei 70°C für 24h 69% bei 100°C für 24h

MUSTER

Rexio GmbH & Co KG
Lindenallee 28 a
D-24784 Westerrönfeld

Phone: +49 4331/148088-0
Fax: +49 4331/14808829

E-Mail: post@rexio.de
Internet: www.rexio.de

D-U-N-S® Nummer:341056832

USt.-IdNr. DE 260 821 300
St.Nr. 28 286 10851
Handelsregisternummer
AG Kiel HRA 6287 KI

Geschäftsführer:
Christopher Böhm

Förde Sparkasse
IBAN: DE44 2105 0170 1003 0771 44
BIC: NOLADE21KIE

Bayrische Hypo- u. Vereinsbank AG
IBAN: DE28 2003 0000 0636 7266 30
BIC: HYVEDEMM300